


COMMODORE 800

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication		1/10 printed saxony 1/10 Druck-Saxony 1/10 saxony imprimée
Pile composition Material der Nutzschicht Composition du velours		100% PA 6.0 Crealon 
Secondary backing Rückenausstattung Dossier		Weaveback
Width Breite Largeur		400 cm
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau		25 m
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	6 mm
Pile weight Polgewicht Poids du velours		800 g/m ²
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	8 mm
Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	1945 g/m ²

Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	161 400/m ²
Minimum order quantity Mindestabnahme Quantité minimum		300 m ² /colourbank 300 m ² /Farbbank 300 m ² /banque de couleurs
Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	4-5
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	5
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4-5
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	5
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,072 m ² K/W
Impact sound insulation Trittschalldämmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	25 dB
DOP Nr / DOP n°		1087#00573/WICR

